

EFFEX PIEDRA CANTERA

Pintura acrílica que emula el acabado de la piedra de cantera



CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Effex Cantera, es un recubrimiento listo para aplicar que permite simular la piedra de cantera. Por sus características puede aplicarse sobre superficies lisas. En espacios interiores ya sea en casa habitación restaurantes, hoteles, boutiques, etc. Y espacios exteriores de muy bajo tránsito de personas y alejado del tránsito de los carros tales como corredores, recibidores, hall interiores o pórticos.

TIPO

Estireno - Acrílico.

USOS RECOMENDADOS

Plafones y muros de concreto, aplanados, yesos nuevos o repintados, ladrillo, materiales compuestos con cemento, panel de yeso (Plaka), etc.

COLORES

Base de colores para desarrollo 17 colores

ACABADO

Mate.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

69 % +/- 2% ASTM D 1644

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

52.0 % +/- 2% Calculado por fórmula.

DENSIDAD (g/ml)

1.65 - 1.75 g/ml ASTM D 1475

PENETRACIÓN

330 - 375 1/10 mm. ASTM D 217

VOC (g/l)

36.827 (Cálculo Teórico)

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Contiene un fungicida especial para proteger contra hongos a la película del recubrimiento, listo para usarse, cubre, protege y decora diferentes tipos de superficies.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

No contiene plomo, solventes tóxicos o compuestos contaminantes.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de cualquier contaminante, grasa, mugre, humedad, salitre, polvo, etc.

SELLADO:

Diluya Pracktico Adhesivo para Texturi de Comex en proporción de 1 a 1 con agua limpia y aplique con brocha o rodillo de felpa y deje secar 30 min. Antes de aplicar la pasta.

FONDEO:

En caso necesario aplique Vinimex a un color similar al Effex Cantera diluido al 20% de agua.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Antes de aplicar el producto, debe mezclarse perfectamente, de preferencia usar un taladro de baja revolución con propela.

Cuando se tengan cubetas de lotes diferentes, mezclarlas entre sí para evitar posibles variaciones de tono.

DILUCIÓN

Este producto tiene la consistencia para manejarse preferentemente sin diluir. En caso de que requiera un 5% de agua se podría usar.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplique con llana metálica de acero inoxidable en tramos de 60 a 90 cm dejando una capa uniforme alise empleando la llana. Procurando dejar el acabado más delgado posible.

Deje secar en un tiempo de 20 minutos a 4 horas, posteriormente talle el producto con fibra. (Fibra verde para trastos), para dar el acabado final.

Nota: Los tiempo de secado pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y ventilación del lugar de aplicación).

Hasta que se empiece observar las micras del producto. Con un trapo se puede frotar muy levemente sobre las mismas para evitar su desprendimiento.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Se recomienda utilizar:

Rodillo.
Esponja.
Llana metálica.
Llana de acrílico.
Tiroleta.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a pintar y el producto se encuentran entre los 10 y los 40°C.

Evite pintar en las últimas horas del día cuando hay rocío o mayor condensación o cuando se pronostican lluvias.

Evite que se congele.

EFFEX PIEDRA CANTERA

Pintura acrílica que emula el acabado de la piedra de cantera



CARTA TÉCNICA

Respetar los tiempos de secado durante la aplicación para obtener óptimos resultados.

TIEMPO DE SECADO

A 25° C (77° F) y 50% de humedad relativa:

Al tacto 30 minutos.

Secado total: 24 horas aproximadamente

Tiempo de dureza: 7 días aproximadamente.

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y el movimiento del aire (ventilación).

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

Al rendimiento teórico es 0.9 mm. (35.4 milésimas de pulgada).

Nota: Aplica para superficie sellada y perfectamente lisa.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

0.54 mm. (21.26 milésimas de pulgada), dependiendo del acabado y la superficie.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Aproximadamente se consumen 1.5 m²/L. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado, aplicación, irregularidades de la superficie ni porosidad y existe variación dependiendo del acabado que se desee.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

El equipo de aplicación debe limpiarse una vez concluida la aplicación, utilizando agua y jabón.

El equipo de aplicación metálico es recomendable limpiarlo por último con aguarrás o algún otro solvente para prevenir la corrosión.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

No inflamable, producto base agua.

ALMACENAMIENTO

En envases cerrados entre 5 y 35° C bajo techo.

CUIDADOS ESPECIALES

Debe mantenerse en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Consultar Hoja de Seguridad.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

Se recomienda aplicar una capa de Pracktico Adhesivo para Texturi. No es recomendable el contacto con productos

químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de humedad.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

Cubeta	19 L
Tambor	200 L

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.comex.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado..

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio

EFFEX PIEDRA CANTERA

Pintura acrílica que emula el acabado de la piedra de cantera



CARTA TÉCNICA

de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a los distribuidores que actúan en nombre del Fabricante, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+(52 55) 5864-0790

+(52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO